



FINN
PAINTS

behoud van uw hout

PRODUCT DATA SHEET 28.06.2018



TIKKURILA

ULTRA MATT

HOGE KWALITEIT BUITENVERF / MATT

Omschrijving	Polyacrylaatverf voor hout met uitstekende eigenschappen tegen weersinvloeden.
Aanbevolen gebruik	Houten buitenmuren, weatherboards enz.
Product-eigenschappen	Voor het schilderen van onbehandelde, in de fabriek voorbereide oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met buitenverf. Ook voor het afwerken van de schilderlaag 'in het werk' volgens het Tikkurila ProHouse-concept.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

ULTRA MATT

Technische gegevens

Basisverven	A basis, C basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Wooden facades, Kaunis Talo, Wooden facades 2018, KaunisTalo 2018. Kan gekleurd worden in exterieurkleuren van Tikkurila.
Glans	Mat
Dekking	Gezaagd hout: 4-6 m ² / l. Geschaafd en eerder geschilderd hout: 7-9 m ² / l.
Inhoudsmaten	A Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Toepassing	Kwast of spray. Airless-spray nozzle 0,018 "-0,023", ofwel 0,460-0,580 mm. - verdunnen 0-10%.
Droogtijd 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Stofdroog na ca. 1 uur. De volgende laag kan na 2 tot 4 uur onder normale omstandigheden worden aangebracht. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Dichtheid (kg/l)	Ongeveer 1.3 kg/l, ISO 2811
Weersbestendig	Goed, ook in de industriële sfeer.
Gewicht % vaste stof	41
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

ULTRA MATT

TOEPASSING INSTRUCTIES

Toepassingscondities

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur ten minste +5°C en de relatieve luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Ongeschilderde oppervlakken:

Reinig het onbehandelde houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, schimmels of los materiaal. Was vuile of beschimmelde oppervlakken met een Tikkurila Mould Removal oplossing volgens de instructies.

Bescherm kale oppervlakken met Valtti Primer of Valtti Plus Base. Bescherm metalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest, zoals spijkerkoppen, met Rostex Super anti-corrosie primer. Verwijder hars van noesten.

In de fabriek voorbehandelde en eerder geschilderde oppervlakken:

Reinig het houten oppervlak en maak dit vrij van vuil, schimmels en los materiaal. Verwijder zoveel oude verf als er met een schraper verwijderd kan worden en borstel het oppervlak schoon. Was vuile of beschimmelde oppervlakken met Mould Removal-oplossing volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Valtti Primer of Valtti Plus Base.

Schilderen

Ongeschilderde oppervlakken:

Prime de oppervlakken met een enkele laag Ultra Primer of Öljypohja. Schilder 1-2 keer met Ultra Matt huisverf. Behandel de kopse kanten van het hout met extra aandacht.

In de fabriek voorbehandelde oppervlakken:

Behandel de oppervlakken één keer met Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer. Behandel oppervlakken welke industrieel voorbehandeld zijn met Ultra Primer (in de fabriek geprimeerde oppervlakken welke meer dan 10 maanden zijn blootgesteld aan verwerking moeten worden voorzien van Öljypohja Oil Primer), eindig met 1-2 lagen Ultra Matt.

Oude geschilderde oppervlakken:

Behandel oppervlakken welke al eens met olieverf of acrylverf zijn geschilderd 1-2 keer met Ultra Matt, afhankelijk van de staat van het oude oppervlak en het kleurverschil. Als het oude oppervlak verweerd is, behandel dan met Öljypohja Primer. Bij acrylverf oppervlakken behandelen met Ultra Primer. Werk af met Ultra Matt.

Delen welke industrieel zijn behandeld met Ultra Pro systeem (ProHouse gevelbekleding/panelen exterieur):

Behandel ongeschilderde onderdelen zoals de kopse kanten met Ultra Matt. Andere afwerking is niet nodig in het werk, zolang de gevelbekleding/panelen met verborgen nageling zijn bevestigd en de verflaag onbeschadigd is gebleven tijdens transport, opslag of montage ter plaatse.

Het bijwerken van de verflaag, kan verschillen in glansgraden veroorzaken. Voor het corrigeren van schade aan het oppervlak welke is ontstaan tijdens de constructie en het bedekken van spijkerkoppen, raden we aan om het oppervlak één keer te overschilderen met Ultra Matt- of Ultra-serie verf.

Roer de verf zorgvuldig voor gebruik en verdun, indien nodig, met water. Breng aan met een kwast of spuitapplicatie. Behandel de kopse kanten met extra aandacht. Zorg voor genoeg product in blik voor één uniform oppervlak om kleurverschillen te voorkomen.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten vooral in knoesten. Schommelingen in temperatuur en vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

Het gebruik van een primer (Öljypohja Oil Primer of Ultra Primer) vermindert het risico op het zgn. doorbloeden van hout.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

ULTRA MATT

Reinigen van gereedschappen

Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht verharde verf.

Onderhoudsinstructies

Ga voorzichtig om met het geverfde oppervlak, het product bereikt zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid onder normale omstandigheden na ongeveer 4 weken. Als een oppervlak kort na de behandeling moet worden gereinigd, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil.

Na een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met Finn cleaner/Huoltopesu (meng 1 deel Huoltopesu met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere Huoltopesu-oplossing (1: 1). Spoel na het reinigen het hout goed af en laat drogen.

Onderhoudsbehandeling

Ultra Matt kan overgeschilderd worden met verf uit de Ultra-serie of Vinha.

Milieu en afvalverwerking

Vermijd afvoer in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING overeenkomstig Verordening (EC) No. 1272/2008

Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). **WAARSCHUWING.** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd inademing van nevel / spray. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water en zeep wassen. Bevat kleine hoeveelheden sensibiliserende stoffen: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on (BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3 -een (DCOIT). Dit product bevat een biocide voor het conserveren van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).



GHS07

GHS09

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.