

# Miotex®

## FASSADE



Miotex® Fassade is een waterdicht en damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daar tussen de functionele micro poreuze film. De folie is speciaal ontwikkeld als beschermend, damp-open en waterdicht membraan voor toepassing bij slecht sluitende pannendaken (oud Hollandse dakpan). De Miotex® Fassade voldoet aan de 5000 uren test – UV belasting en kunstmatige veroudering. Miotex® Fassade is ook beschikbaar met een geïntegreerde kleefstrook; Miotex® Fassade plus.

### Toepassing

Miotex® Fassade wordt als waterdicht, dampopen UV-bestendige laag aan de koude zijde van gevels en daken toegepast. Miotex® Fassade kan zowel direct op harde als op zachte achtergronden in gevels worden toegepast.

### Voordelen

- Waterkerend
- Damp-open
- UV-bestendig
- Openverwerkingstijd 3 maanden
- Winddicht

| Omschrijving     | Breedte | Lengte | Artikelnr. | EAN code      | Hoeveelheid     | Gewicht |
|------------------|---------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|
| Miotex® Fassade  | 1,50 m  | 50 m   | 8216015000 | 8714672004830 | 16 rol / pallet | 21 kg   |
| Miotex® Fassade+ | 1,50 m  | 25 m   | 8216015010 | 8714672999976 | 30 rol / pallet | 11 kg   |

(met geïntegreerde kleefstrook)

### Specificaties

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Open verwerkingstijd<br><b>3 maanden</b>               | Temperatuur bestendigheid<br><b>- 40 / + 80 °C</b> |
| Gewicht<br><b>284 gr / m²</b>                          | Relatieve vochtweerstand<br><b>0,02 m</b>          |
| Nagelscheurweerstand initieel (lengte)<br><b>400 N</b> | Waterdichtheid<br><b>W1</b>                        |
| Nagelscheurweerstand initieel (dwars)<br><b>410 N</b>  | Brandklasse<br><b>F</b>                            |
| Treksterkte initieel (lengte)<br><b>590 N / 50 mm</b>  | Rek bij breukte (lengte)<br><b>75 %</b>            |
| Treksterkte initieel (dwars)<br><b>510 N / 50 mm</b>   | Rek bij breukte (dwars)<br><b>75 %</b>             |
| Waterdampdoorlatendheid<br><b>480 g / m² / dag</b>     |                                                    |



Op harde  
ondergrond



Op zachte  
ondergrond



**3 MAANDEN**  
Open verwerkingstijd  
3 maanden



Voor gevels



Voor daken



# Miote<sup>®</sup>

## FASSADE



### Verwerking

Miotex<sup>®</sup> Fassade wordt gebruikt aan de koude zijde van de constructie. Het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de overlappen minimaal 150 mm en maximaal 200 mm zijn. Bij toepassingen in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatsen van een hoek dient het membraam omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en een knellat bevestigd wordt. Miotex<sup>®</sup> Fassade dient met de zwarte zijde naar buiten te worden verwerkt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R<sup>®</sup> Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

### Gerelateerde producten

Tyvek<sup>®</sup>  
Facade tape



Tyvek<sup>®</sup>  
FlexWrap tape



VAST-R<sup>®</sup>  
Butyl tape



VAST-R<sup>®</sup>  
Facade tape



### Omschrijving

Tyvek<sup>®</sup> Facade tape  
Tyvek<sup>®</sup> FlexWrap tape  
VAST-R<sup>®</sup> Butyl tape  
VAST-R<sup>®</sup> Facade tape

### Breedte

75 mm  
60 mm  
30 mm  
60 mm

### Lengte

25 m  
10 m  
20 m  
25 m

### Artikelnr.

8107502503  
8106001000  
8103002000  
8106002500

### EAN code

5450208029955  
5450208029771  
8714672005233  
8714672999891

### Hoeveelheid

8 rol / doos  
8 rol / doos  
3 rol / doos  
10 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

